

# PRODUKTDATABLAD

## Scan Mørtel KC 50/50



Produktnavn	Scan Mørtel KC 50/50 Se Ytelseserklæring/DoP etter NS-EN 998-2 på <a href="http://www.bmc-norge.no">www.bmc-norge.no</a>	
Varenr./NOBBnr.	7004/ 45215974 (25 kg) • 7025/ 22998728 (500kg) • 7026/ 22998736 (1000 kg)	
Produktbeskrivelse	Scan KC50/50 består av velgradert tørket sand, sement og tilsetningsstoffer.	
Fysikalske egenskaper	Dmax: 0-3 mm	
	Brukstemp: +5° - +25°	
	Vannbehov: ca. 3,25 liter pr. 25 kg sekk	
	Brukstid: ca. 2 timer	
	Fasthet +20 °C Støpte prizmer 40 x 40 x 160 mm 28 døgn: ≥ 3 Mpa	
Bruksområde	Rehabilitering av eldre bygninger som tidligere er murt/pusset med svake kalkbaserte mørtler. Mørtelen er ikke beregnet til støpearbeider.	
Bruk	Blandes med rent ferskvann. I kuldeperioder med døgntemperatur under +5° må det også tilsettes Scan Anti-Frost (frosthindrende middel - se dosering på etikettene). Små mengder kan blandes for hånd eller med drill. For større jobber anbefales tvangsblender eller vanlig blandemaskin. Sugende underlag skal forvannes. Grunning av underlag for pussing kan utføres ved å koste ut en bløt blanding mørtel. Flere tynne lag er bedre enn ett tykt lag.	
Etterbehandling	Mørtelen må beskyttes mot for tidlig uttørring ved hjelp av tildekning og vanning. Dette er spesielt viktig i sommerhalvåret. Scan KC 50/50 bør ikke utsettes for temperaturer under + 5° før den har oppnådd en trykkfasthet på minst 3 Mpa.	
Forbruk	25 kg Scan KC 50/50 gir ca.12 liter ferdig mørtel.	
	Bruksområde:	Forbruk i liter utblandet mørtel
	Pussing	10 l. v/10 mm tykkelse
	Muring av tegl	44 l. pr./m <sup>2</sup>
	Muring av lettklinker m/delte fuger u/stussfuger	10 l. pr./m <sup>2</sup>
Lagring	Lagres på et tørt sted uten å berøre gulvet og forseglet i originalemballasjen. Ca. 24 mnd under ideelle lagringsforhold, se produksjonsdato på siden av sekken.	
Produsent	Remix, Hoofdstraat 41, 9531 AB Borger, Nederland	



**BMC**  
[www.bmc-norge.no](http://www.bmc-norge.no)

Stoltenbergs gate 58  
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90  
[bmc@bmc-norge.no](mailto:bmc@bmc-norge.no)