

PRODUKTDATABLAD

Scan Sementmørtel B-20



| | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|
| Produktnavn | Scan Sementmørtel B-20 | |
| Varenr./NOBBnr. | 7076/ 41050543 (25 kg) • 7016/ 22794192 (500 kg) • 7017/ 22794200 (1000 kg) | |
| Produktbeskrivelse | Scan Sementmørtel B-20 består av velgradert tørket sand, sement og tilsetningsstoffer. | |
| Fysikalske egenskaper | Dmax: 4 mm | |
| | Brukstemperatur: +5° - +25° | |
| | Vannbehov: ca. 2,8 liter pr. 25 kg sekk | |
| | Brukstid: ca. 2 timer | |
| | Trykkfasthet: | |
| | 7 døgn: ≥ 18 Mpa | |
| | 28 døgn: ≥ 28 Mpa | |
| Bruksområde | Støpe arbeider utvendig og innvendig f. eks gulvstøp, utstøping av bunnblokker og u-blokker. | |
| Bruk | Blandes med rent ferskvann. I vinterhalvåret må det også tilsettes frosthindrende middel. Små mengder kan blandes for hånd eller med drill. For større jobber anbefales tvangsblender eller vanlig blandemaskin. Sugende underlag skal forvannes og eventuelt primes for å få vedheft til underlaget. | |
| Etterbehandling | Mørtelen må beskyttes mot for tidlig uttørring ved hjelp av tildekning og vanning. Dette er spesielt viktig i sommerhalvåret. | |
| Forbruk | 25 kg sekk gir ca. 11 liter • 500 kg sekk gir ca. 56 liter • 1000 kg sekk gir ca. 112 liter ferdig masse | |
| | Bruksområde: | Forbruk i liter utblandet mørtel: |
| | Uttøping av gulv (v/60 mm tykkelse) | ca. 80 liter pr. m ² |
| | Uttøping av Bunnblokk 33 / 39 cm | ca. 8/9 liter pr. m |
| | Uttøping av Iso 35 cm, lettklinker armeringsblokk | ca. 10 liter pr. m |
| | Uttøping av Iso 25 cm, lettklinker u-blokk | ca. 17 liter pr. m |
| | Uttøping av 25 cm, lettklinker u-blokk | ca. 22 liter pr. m |
| | Uttøping av 20 cm, lettklinker u-blokk | ca. 12 liter pr. m |
| | Uttøping av 15 cm, lettklinker u-blokk | ca. 5 liter pr. m |
| | Uttøping av Prosjektblokk | ca. 175 liter pr. m ² |
| | Uttøping av Forskalingsblokk 19 cm | ca. 190 liter pr. m ² |
| Lagring | Lagres på et tørt sted uten å berøre gulvet og forseglet i originalemballasjen. Ca. 24 mnd under ideelle lagringsforhold, se produksjonsdato på siden av sekken. | |
| Produsent | Remix, Hoofdstraat 41, 9531 AB Borger, Nederland | |



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no