

PRODUKTDATABLAD

Scan Steinlim



Produktnavn	Scan Steinlim
Varenr./NOBBnr.	7053/ 49056840
Produktbeskrivelse	Scan Steinlim består av velgradert tørket sand, sement og tilsetningsstoffer.
Fysikalske egenskaper	Dmax: 1 mm
	Brukstemp: +5° - +25°
	Vannbehov: ca. 3,75 liter pr. 25 kg sekk
	Brukstid: ca. 1 time
Bruksområde	Scan Steinlim benyttes til liming og fugging av skifer, kantstein, heller o.l., flikking av betong og fugging av betongelementer. Kan benyttes på underlag av puss og betong.
Bruk	Små mengder blandes for hånd eller med drill. For større jobber anvendes en tvangs- eller vanlig blandemaskin. Underlag må være fritt for støv, løse partikler, fett mm. Sugende underlag primes med Scan MT. Asfalt forbehandles med gysing av Scan Steinlim blandet med 1:1 Scan MT og vann. Liming gjøres vått i vått. Det er viktig at skifer og heller får 100% limdekking.
Forbruk	25 kg Scan Steinlim gir ca. 12 liter masse.
Lagring	Lagres på et tørt sted uten å berøre gulvet og forseglet i originalemballasjen. Ca. 18 mnd under ideelle lagringsforhold, se produksjonsdato på siden av sekken.
Produsent	Remix, Hoofdstraat 41, 9531 AB Borger, Nederland



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no