

PRODUKTDATABLAD

Scan Murmørtel 0-2 M10



Produktnavn	Scan Murmørtel 0-2 M10. Se Ytelseserklæring/DoP etter NS-EN 998-2 på www.bmc-norge.no	
Varenr./NOBBnr.	Spesialdesignet mørtel angis med egne varenr.	
Produktbeskrivelse	Scan Murmørtel 0-2 M10 består av velgradert tørket sand, sement og tilsetningsstoffer.	
Fysikalske egenskaper	D _{max} : 2 mm	
	Brukstemp: +5° - +25°	
	Vannbehov: ca. 65 liter pr. 500 kg sekk • ca. 130 liter pr. 1000 kg sekk	
	Brukstid: ca. 2 timer	
	Fasthet +20 °C Støpte prismer 40 x 40 x 160 mm: 7 døgn: ≥ 4 Mpa • 28 døgn: ≥ 10 Mpa	
Bruksområde	Til muring av teglstein, spesialdesignes i forhold til farge og teglsteinens egenskaper	
Bruk	Blandes med rent ferskvann. Små mengder kan blandes for hånd eller med drill. For større jobber anbefales tvangsblender eller vanlig blandemaskin. Murerarbeid skal utføres i henhold til NS 3420-N:2019.	
Etterbehandling	Mørtelen må beskyttes mot for tidlig uttørring ved hjelp av tildekning og vanning. Dette er spesielt viktig i sommerhalvåret. Urenheter i sand/tilslagsmaterialer kan forårsake rustflekker, ifølge standard EN12620 og EN13139 er noe forurensing (0,1% m/m) tillatt.	
	Bruksområde:	Forbruk ca. kg/m²
	Muring av tegl	
	MRT 85 (285x85x85) – hulltegl	45
	MRT 60 (285x85x60) – hulltegl	54
	MRT 70 (285x85x70) - hulltegl	50
	Langformat (468x108x38)	80
	Norsk format (226x104x60) – hulltegl	63
	Dick format (210x100x65)– hulltegl	63
	Wall format (210x100x50) – hulltegl	80
	Dansk format (228x108x54) hulltegl	65
Lagring	Lagres på et tørt sted uten å berøre gulvet og forsegle i originalemballasjen. Ca. 24 mnd under ideelle innendørs lagringsforhold, se produksjonsdato på siden av sekken.	

