

PRODUKTDATABLAD

Scan Mørtel Mur og Puss 0-2 mm M5



Produktnavn	Scan Mørtel Mur og Puss 0-2 M5. Se Ytelseserklæring/DoP etter NS-EN 998-2 på www.bmc-norge.no	
Varenr./NOBBnr.	7077/ 41050527 (25 kg) • 7018/ 22794259 (500kg) • 7019/ 22794218 (1000 kg)	
Produktbeskrivelse	Scan Mørtel Mur og Puss 0-2 M5 består av velgradert tørket sand, sement og tilsetningsstoffer.	
Fysikalske egenskaper	Dmax: 2 mm	
	Brukstemp: +5° - +25°	
	Vannbehov: ca. 3,2 liter pr. 25 kg sekk • ca. 65 liter pr. 500 kg sekk • ca. 130 liter pr. 1000 kg sekk	
	Brukstid: ca. 2 timer	
	Fasthet +20 °C Støpte prismen 40 x 40 x 160 mm: 7 døgner: ≥ 2,5 Mpa • 28 døgner: ≥ 5 Mpa	
Bruksområde	Mur- og pussarbeider utvendig og innvendig av lettklinkerblokker, teglstein, betongblokker og lignende. Spesielt egnet til finere mur- og pussarbeid.	
Bruk	Blandes med rent ferskvann. I kuldeperioder med døgntemperatur under +5° må det også tilsettes Scan Anti-Frost (frosthindrende middel - se dosering på etikettene). Små mengder kan blandes for hånd eller med drill. For større jobber anbefales tvangsblander eller vanlig blandemaskin. Sugende underlag skal forvannes, øvrige typer underlag skal være tørre. Murerarbeid skal utføres i henhold til NS 3420-N:2019. Grunning av underlag for pussing kan utføres ved å koste ut en bløt blanding mørtel. Flere tynne lag er bedre enn ett tykt lag.	
Etterbehandling	Mørtelen må beskyttes mot for tidlig uttørking ved hjelp av tildekning og vanning. Dette er spesielt viktig i sommerhalvåret. Urenheter i sand/tilslagsmaterialer kan forårsake rustflekker, ifølge standard EN12620 og EN13139 er noe forurensning (0,1% m/m) tillatt.	
Forbruk	25 kg sekk: ca.14 liter • 500 kg sekk: ca. 275 liter • 1000 kg sekk: ca. 550 liter ferdig mørtel.	
	Bruksområde:	Forbruk i liter utblandet mørtel/ Forbruk ca. kg/m²
	Pussing	10 l. v/10 mm tykkelse 10 kg/m² v/3 mm tynngunning
	Muring av tegl MRT 85 (285x85x85) – hulltegl MRT 60 (285x85x60) – hulltegl Norsk format (226x104x60) – hulltegl Dick format (210x100x65)– hulltegl Wall format (210x100x50) – hulltegl Dansk format (228x108x54) hulltegl	45 60 70 70 90 65
	Scan Isoblokk 35 cm v/delt fuge u/stuss Scan (Iso)Blokk 25/20 cm v/delt fuge u/stuss Scan Blokk 15 cm m/fulle fuger Scan Blokk 10 cm m/fulle fuger Scan Blokk 7,5 cm m/fulle fuger Scan Lydstoppblokk 16/25 cm	27 18 18 16 12 30/50



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no

PRODUKTDATABLAD

Scan Mørtel Mur og Puss 0-2 mm M5



Lagring	Lagres på et tørt sted uten å berøre gulvet og forseglet i originalemballasjen. Ca. 24 mnd under ideelle innendørs lagringsforhold, se produksjonsdato på siden av sekken.
Produsent	Remix, Hoofdstraat 41, 9531 AB Borger, Nederland



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no