

PRODUKTDATABLAD

Scan Mur- og pussmørtel M5



Produktnavn	Scan Mur- og pussmørtel M5 Se Ytelseserklæring/DoP etter NS-EN 998-2 på www.bmc-norge.no	
Varenr./NOBBnr.	7077/ 41050527 (25 kg) • 7018/ 22794259 (500kg) • 7019/ 22794218 (1000 kg)	
Produktbeskrivelse	Scan Mur -og pussmørtel M5 består av velgradert tørket sand, sement og tilsetningsstoffer.	
Fysikalske egenskaper	Dmax: 2 mm	
	Brukstemp: +5° - +25°	
	Vannbehov: ca. 3,2 liter pr. 25 kg sekk	
	Brukstid: ca. 2 timer	
	Fasthet +20 °C Støpte prismer 40 x 40 x 160 mm	
	7 døgn: ≥ 2 Mpa	
	28 døgn: ≥ 7 Mpa	
Bruksområde	Mur- og pussarbeider utvendig og innvendig av lettklinkerblokker, teglstein, betongblokker og lignende. Spesielt egnet til finere mur- og pussarbeid.	
Bruk	Blandes med rent ferskvann. I kuldeperioder med døgntemperatur under +5° må det også tilsettes Scan Anti-Frost (frosthindrende middel - se dosering på etikettene). Små mengder kan blandes for hånd eller med drill. For større jobber anbefales tvangsblander eller vanlig blandemaskin. Sugende underlag skal forvannes. Grunning av underlag for pussing kan utføres ved å koste ut en bløt blanding mørtel. Flere tynne lag er bedre enn ett tykt lag.	
Etterbehandling	Mørtelen må beskyttes mot for tidlig uttørking ved hjelp av tildekning og vanning. Dette er spesielt viktig i sommerhalvåret. Urenheter i sand/tilslagsmaterialer kan forårsake rustflekker, ifølge standard EN12620 og EN13139 er noe forurensning (0,1% m/m) tillatt.	
Forbruk	25 kg Scan Mur -og Pussmørtel M5 gir ca.14 liter ferdig mørtel.	
	Bruksområde:	Forbruk i liter utblandet mørtel/ Forbruk ca. kg/m²
	Pussing	10 l. v/10 mm tykkelse 10 kg/m² v/3 mm tynngrunning
	Muring av tegl (Norsk format/Dick format hulltegl)	44 l. pr./m² 70 kg pr. m²
	Muring av lettklinker m/delte fuger u/stussfuger	10 l. pr./m²
	Muring av Iso 35 cm, lettklinker m/delte fuger u/stussfuger	27 kg pr. m²
Lagring	Muring av (Iso) 25/20 cm m/delte fuger u/stussfuger	18 kg pr. m²
	Muring av lettklinker 15 cm m/fulle fuger	18 kg pr. m²
	Muring av letterklinker 10 cm m/fulle fuger	16 kg. pr. m²
Lagring	Lagres på et tørt sted uten å berøre gulvet og forsegle i originalemballasjen. Ca. 24 mnd under ideelle lagringsforhold, se produksjonsdato på siden av sekken.	
Produsent	Remix, Hoofdstraat 41, 9531 AB Borger, Nederland	



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no