

PRODUKTDATABLAD



Strikotherm Sluttpuss silikon 1 - 1,5 - 2 - 3 mm

Produktnavn	Strikotherm puss silikon 1 - 1,5 - 2 - 3 mm
NOBB nummer	20126/ 51200898 (1 mm) • 20119/ 49209932 (1,5 mm) • 20120/ 49210026 (2 mm) • 20121/ 51464503 (3 mm)
Sammensetning	En høykvalitets, fabrikkprodusert silikonpuss basert på en silikonharpiksemulsjon kombinert med et høyverdig dispersjonsbindemiddel. Hjelpe- og fyllstoffer er tilsatt for å lette arbeidet med materialet og for å gi en jevn og regelmessig struktur.
Egenskaper	Silikonpuss er skrape- og støtbestandig, holder seg elastisk, har lite spenninger og slipper i veldig høy grad gjennom damp. Silikonpuss er værbestandig, slagregntett og krever lite vedlikehold (motstandsdyktig mot alger).
Farger:	Hvit og andre farger i henhold til Strikolith-fargekartet. Farger fra andre fargekart på forespørsel. Benyttet i Strikotherm-system 100: minimum klarhetsverdi på 20 %.
Bruksområde	Dekorativ puss som overflatelag ved bruk av Strikotherm-system 100. Kan også brukes på tørre, rene, faste mineralske underlag, organisk grunnpuss GW-FLEX og gipsbundne underlag.
Tekniske data:	<ul style="list-style-type: none"> • Vannopptakskoeffisient: W= 0,1 kg/m² (pr. 30 minutter). • S.G.: ca. 1,7 g/cm³ • pH-verdi: ca. 8. • Viskositet: ca. 450 Pa.s. • Innhold av tørrstoffer: 85 %, innhold av silikonemulsjon 9 %
Underlag	Underlaget må være bærekraftig og stabilt, og fritt for støv, løse deler, forskalingsolje, fukt eller andre forurensninger som kan påvirke hefteevnen negativt
Forbehandling underlag	<p>På Scan Air-Tec: Påføres med plastbrett på GW-FLEX etter herdetid på 48 timer.</p> <p>På Strikotherm fasadeisolasjon: Mørtelfiberlaget bør være vindtørt og ha herdet i minimum 48 timer. Forbehandle deretter underlaget med Strikotherm Primer BGI i fargen til overflatelaget.</p> <p>På Strikocem/Strikolith pussystem: Etter at mørtelen har tørket helt ut behandles denne med ett lag Strikolith Dypgrunning, tørketid 24 timer. Forbehandle deretter det hele med Strikotherm Primer BGI i fargen til overflatelaget. Tørketid 24 timer.</p>
Bruk	Silikonpussen er klar til bruk. Først røres det godt sammen, og om nødvendig kan det tynnes med maksimalt 2 % rent kranvann. Bruk et pussebrett av rustfritt stål til å påføre materialet jevnt i korntykkelse. Fordel til slutt kornene godt og jevnt ved bruk av et pussebrett av plast. Alle silikonpusstyper kan også påføres med en traktpistol eller kunststoffsprøyte. Redskap rengjøres umiddelbart med vann etter bruk. Strikotherm Sluttpuss silikon må beskyttes mot påvirkning av været under og etter arbeidet.
Forbruk Scan Air-Tec	1 mm / ca. 2 kg/m ² 1,5 mm / ca. 2,5 kg/m ² 2 mm / ca. 3 kg/m ²
Lagring	Oppbevares kjølig, lufttett og frostfritt. Holdbar i ca 2 år.
Sikkerhet	Det anbefales bruk av personlig verneutstyr som dekker øyne og hud ved bruk av dekarpusproduktene. Hvis Sluttpuss Silikon kommer i kontakt med øynene bør disse umiddelbart spyles med store mengder rent vann (ca. 15 min.). Oppsøk deretter lege. For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladet til Strikolith.
Annet	Silikonpuss med forskjellige batchnumre bør blandes godt med hverandre før bruk. Bygningsdeler som ikke skal behandles med silikonpuss må maskeres med papir eller maskeringstape. Fjern disse umiddelbart etter påføring av silikonpussen. Det er ikke tillatt å blande inn ikke-foreskrevne tilsetningsstoffer. Må ikke benyttes ved underlags- og lufttemperatur under + 5 °C eller hvis det forventes frost.
Produsent	Strikolith B.V. // Lissenveld 9-13 // 4941 VK Raamsdonksveer, Nederland www.strikolith.com // info@strikolith.com

