

PRODUKTDATABLAD

Futura belegningsstein 6 cm



| | |
|--------------------------|--|
| Produktnavn | Futura 6 cm |
| Varenr./NOBBnr. | 12451/ 51931335 (gråmix) |
| Produsent | BMC AS • Storgt. 64 • 3060 Svelvik • Telefon: 33 77 33 80 |
| Bygge mål | Lengde: 210 mm Bredde: 140 mm Tilvirkningsmål krav: Lengde 208 +/- 2 mm Bredde: 138 +/- 2 mm |
| Tykkelse – bygge mål | 60 mm |
| Toleransegrense tykkelse | NS/EN-1338 Krav: Tilvirkningsmål 58 mm +/- 3 mm |
| Vekt | 135 kg/m ² |
| Fugeknaster | Ingen |
| Forbruk pr. kvadratmeter | 34 stk. |
| Bruddstyrke | Min. 3,6 Mpa |
| Vannoppsugning | < 6 % i gjennomsnitt |
| Frostbestandighet | < 1,0 kg/m ² i gjennomsnitt. Ingen verdier >1,5 |
| Slitasjemotstand | < 23 mm |
| Skli/gli motstand | Gjennomsnitt av prøver minst 45 |
| Prøving/testing kontroll | BMC's produkter er godkjent og kontrollert av Kontrollrådet for betongprodukter i Norge. |
| Merking | Steinene blir merket med kontrollseddel pr. pall iht. NS/EN-1338. |
| Merkingskode | Iht. NS/EN-1338, blir pallene merket med: Firma-Reg.nr-Produksjons uke-Type-Kvalitet |
| Gyldighet | Vedrørende forhold og egenskaper som ikke er nevnt i beskrivelsen, henvises til NS/EN-1338. Beskrivelsen gjelder ikke for gjennomfargede hvite produkter. |
| Andre opplysninger | Variasjon i fargeintensiteten kan forekomme mellom forskjellige produksjoner. Det kan forekomme kalkutslag på overflaten. Dette er uten betydning for holdbarheten, og vil forsvinne etter noe tid. Futura 6 cm blir levert i standardfarge gråmix. Spesialfarger kan leveres på bestilling. |



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no