

# PRODUKTDATABLAD

## Holmegaard belegningsstein 6 cm



Produktnavn	Holmegaard 6 cm
Varenr./NOBBnr.	12350/ 23740525 (gråmix) • 12351/ 23740533 (brunmix) • 12352/ 23740541 (rødmix)
Produsent	BMC AS • Storgt. 64 • 3060 Svelvik • Telefon: 33 77 33 80
Bygge mål	Lengde: 210 mm Bredde: 140 mm  Tilvirkningsmål krav: Lengde 208 +/- 2 mm Bredde: 138 +/- 2 mm
Tykkelse – bygge mål	60 mm
Toleransegrense tykkelse	NS/EN-1338 Krav: Tilvirkningsmål 58 mm +/- 3 mm
Vekt	135 kg/m <sup>2</sup>
Fugeknaster	Ingen
Forbruk pr. kvadratmeter	34 stk.
Bruddstyrke	Min. 3,6 Mpa
Vannoppsugning	< 6 % i gjennomsnitt
Frostbestandighet	< 1,0 kg/m <sup>2</sup> i gjennomsnitt. Ingen verdier >1,5
Slitasjemotstand	< 23 mm
Skli/gli motstand	Gjennomsnitt av prøver minst 45
Prøving/testing kontroll	BMC's produkter er godkjent og kontrollert av Kontrollrådet for betongprodukter i Norge.
Merking	Steinene blir merket med kontrollseddel pr. pall iht. NS/EN-1338.
Merkingskode	Iht. NS/EN-1338, blir pallene merket med: Firma-Reg.nr-Produksjons uke-Type-Kvalitet
Gyldighet	Vedrørende forhold og egenskaper som ikke er nevnt i beskrivelsen, henvises til NS/EN-1338. Beskrivelsen gjelder ikke for gjennomfargede hvite produkter.
Andre opplysninger	Variasjon i fargeintensiteten kan forekomme mellom forskjellige produksjoner. Det kan forekomme kalkutslag på overflaten. Dette er uten betydning for holdbarheten, og vil forsvinne etter noe tid. Holmegaard 6 cm blir levert i standardfargene gråmix, rødmix og brunmix. Spesialfarger kan leveres på bestilling.



**BMC**  
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58  
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90  
bmc@bmc-norge.no