

PRODUKTDATABLAD

Holmegaard belegningsstein Semi



Produktnavn	Holmegaard Semi
Varenr./NOBBnr.	12360/ 26518175 (gråmix)
Produsent	BMC AS • Storgt. 64 • 3060 Svelvik • Telefon: 33 77 33 80
Bygge mål	Lengde: 105 mm Bredde: 140 mm Tilvirkningsmål krav: Lengde 103 +/- 2 mm Bredde: 138 +/- 2 mm
Tykkelse – bygge mål	60 mm
Toleransegrense tykkelse	NS/EN-1338 Krav: Tilvirkningsmål 58 mm +/- 3 mm
Vekt	135 kg/m ²
Fugeknaster	Ingen
Forbruk pr. kvadratmeter	68 stk.
Bruddstyrke	Min. 3,6 Mpa
Vannoppsugning	< 6 % i gjennomsnitt
Frostbestandighet	< 1,0 kg/m ² i gjennomsnitt. Ingen verdier >1,5
Slitasjemotstand	< 23 mm
Skli/gli motstand	Gjennomsnitt av prøver minst 45
Prøving/testing kontroll	BMC's produkter er godkjent og kontrollert av Kontrollrådet for betongprodukter i Norge.
Merking	Steinene blir merket med kontrollseddel pr. pall iht. NS/EN-1338.
Merkingskode	Iht. NS/EN-1338, blir pallene merket med: Firma-Reg.nr-Produksjons uke-Type-Kvalitet
Gyldighet	Vedrørende forhold og egenskaper som ikke er nevnt i beskrivelsen, henvises til NS/EN-1338. Beskrivelsen gjelder ikke for gjennomfargede hvite produkter.
Andre opplysninger	Variasjon i fargeintensiteten kan forekomme mellom forskjellige produksjoner. Det kan forekomme kalkutslag på overflaten. Dette er uten betydning for holdbarheten, og vil forsvinne etter noe tid. Holmegaard Semi blir levert i standardfarge gråmix. Spesialfarger kan leveres på bestilling.



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no