

PRODUKTDATABLAD

Scan Spesialdesignet Mørtel Mur og Puss 0-2 M15



Produktnavn	Scan Spesialdesignet Mørtel Mur og Puss 0-2 M15 Se Ytelseserklæring/DoP etter NS-EN 998-2 på www.bmc-norge.no	
Varenr./NOBBnr.	Opprettes løpende for hver enkel spesialdesignet mørteltype.	
Produktbeskrivelse	Scan Spesialdesignet Mørtel Mur og Puss 0-2 M15 består av velgradert tørket sand, sement og tilsetningsstoffer.	
Fysikalske egenskaper	Dmax: 2 mm	
	Brukstemp: +5° - +25°	
	Vannbehov: ca. 65 liter pr. 500 kg sekk • ca. 130 liter pr. 1000 kg sekk	
	Brukstil: ca. 2 timer	
	Fasthet +20 °C Støpte prismer 40 x 40 x 160 mm: 7 døgn: ≥ 7 Mpa // 28 døgn: ≥ 15 Mpa	
Bruksområde	Mur- og pussarbeider utvendig og innvendig av lettklinkerblokker, teglstein, betongblokker o.l. Spesielt egnet til finere mur- og pussarbeid.	
Bruk	Blandes med rent ferskvann. I kuldeperioder med døgntemperatur under +5° må det også tilsettes Scan Anti-Frost (frosthindrende middel - se dosering på etikketene). Små mengder kan blandes for hånd eller med drill. For større jobber anbefales tvangsblender eller vanlig blandemaskin. Sugende underlag skal forvannes, øvrige typer underlag skal være tørre. Murerarbeid skal utføres i henhold til NS 3420-N:2019. Grunning av underlag for pussing kan utføres ved å koste ut en bløt blanding mørtel. Flere tynne lag er bedre enn ett tykt lag.	
Etterbehandling	Mørtelen må beskyttes mot for tidlig uttørring ved hjelp av tildekning og vanning. Dette er spesielt viktig i sommerhalvåret. Urenheter i sand/tilslagsmaterialer kan forårsake rustflekker, ifølge standard EN12620 og EN13139 er noe forurensing (0,1% m/m) tillatt.	
Forbruk	500 kg sekk: ca. 275 liter • 1000 kg sekk: ca. 550 liter ferdig mørtel.	
	Bruksområde:	Forbruk ca. kg/m²
	Grovpuss 10 mm	18
	Muring av tegl	
	MRT 85 (285x85x85) – hulltegl	45
	MRT 60 (285x85x60) – hulltegl	60
	Norsk format (226x104x60) – hulltegl	70
	Dick format (210x100x65) – hulltegl	70
	Wall format (210x100x50) – hulltegl	90
	Dansk format (228x108x54) hulltegl	65
	Scan Isoblokk 35 cm v/delt fuge u/stuss	27
	Scan (Iso)Blokk 25/20 cm v/delt fuge u/stuss	18
	Scan Blokk 15 cm m/fulle fuger	18
	Scan Blokk 10 cm m/fulle fuger	16
	Scan Blokk 7,5 cm m/fulle fuger	12
	Scan Lydstoppblokk 16/25 cm	30/50
Lagring	Lagres på et tørt sted uten å berøre gulvet og forseglet i originalemballasjen. Ca. 24 mnd under ideelle innendørs lagringsforhold, se produksjonsdato på siden av sekken.	
Produsent	Remix, Hoofdstraat 41, 9531 AB Borger, Nederland	



BMC
www.bmc-norge.no

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no